

DER BALKON & GARTEN LACK



Der Landlust x MissPompadour Balkon & Garten Lack ist ein wasserbasierter, seidenmatter Lack für den Außenbereich mit exzellenter Deckkraft.

- UV-beständig
- Schutzwirksam gegen Rost
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Kratz- und stoßfest
- Einheitlich seidenmattes Aussehen
- Extrem gute Haftung
- Geruchsarm und schnelltrocknend

DAS PRODUKT

Strapazierfähiger Lack für den Außenbereich. Für fast alle Untergründe geeignet: Holz, wetterfeste Holzwerkstoffe (Holzfassaden, Zäune, Palisaden, Brüstungen), vertikale Fliesen, Metall, Kunststoff (Hart-PVC), steinartige Untergründe und verzinktes Blech (Regenrinnen und Fallrohre).

Nach gründlicher Reinigung anwendbar auf bereits vorhandenen Anstrichen.

GEBINDE	In 1l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	12 Farbtöne der Balkon & Garten Kollektion
GLANZGRAD	seidenmatt, 60° ca. 20 GU
BINDEMITTEL	Acrylattechnologie
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, überstreichbar nach ca. 6 - 8 Stunden. Vollständig durchgetrocknet und belastbar in 10 -14 Tagen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Für dunkle Farbtöne gelten bei niedrigeren Temperaturen längere Trocknungszeiten als für Weiß und helle Farbtöne.
FESTKÖRPERGEHALT	Ca. 39 - 42 % Vol.
DICHTE BEI 20°C	Ca. 1,14 - 1,35 g/cm ³

WASSERLÖSLICHKEIT BEI 20°C:	Teilweise löslich
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller, Druckluftspritzpistole Wagner Wood & Metal Sprayer W 125 (15 % verdünnt mit Wasser, Luftmenge max., Materialmenge 80%)
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit 5% Wasser verdünnen
REINIGUNG DES ZUBEHÖRS	Wasser und Seife
VERARBEITUNGS- TEMPERATUR	Ab 5 °C bis 25 °C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 60 %. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen
REICHWEITE	ca. 10 m ² /l bei zwei Anstrichen, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für die Benutzerin/den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinformationsblattes (anzufordern über beratung@misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU GRENZWERT VOC (FLÜCHTIGE ORGANISCHES BESTANDTEILE)	Maximal 130 g/l VOC (Dieses Produkt enthält max. 100 g/l VOC)
KONSERVIERUNGS- STOFFE	Bronopol (INN); Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EG-Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG-Nr. 220-239-6] (3:1); 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat; 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Natriumbenzoat; Pyridin-2-thiol-1-oxid, Natriumsalz

ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zu führen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Spritzarbeiten Schutzbrille und Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Information für Allergiker unter 0941-20606822.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Ungeöffnet ist das Produkt mindestens 24 Monate haltbar, wenn es kühl, trocken und frostfrei bei 8 - 30°C gelagert und vor Hitze sowie direkter Sonneneinstrahlung geschützt wird. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien oder Schimmel die Farbe verderben. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

Dieser strapazierfähige Außenlack eignet sich für nahezu alle Untergründe wie Holz, wetterfeste Holzwerkstoffe (z. B. Fassaden, Zäune, Palisaden, Brüstungen), vertikale Fliesen, Metall, Kunststoff (Hart-PVC), steinartige Materialien sowie verzinktes Blech (z. B. Regenrinnen und Fallrohre).

STREICHEN VON UNBEHANDELTEM HOLZ:

- Abgeschliffenes Naturholz
- Rohes Bauholz
- Tropenholz
- Nadelhölzer, Laubhölzer

Vorbereitung: Untergrund gründlich mit Zum Reinigen säubern. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Rohes Holz gegebenenfalls schleifen.

Grundieren: Einige Holzarten (Nadelhölzer, Tropenhölzer, Eiche) können durch Ausbluten von Holzinhaltsstoffen Verfärbungen in hellen Lackschichten verursachen. In diesem Fall eine Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 8 Stunden überstreichbar. Ist der Untergrund stark saugend oder verfärbt sich die erste Schicht der Grundierung, sollte nach 24 Stunden Isolierzeit noch eine 2. Schicht Zum Halten & Blocken aufgetragen werden. Wartezeit erneut 8 Stunden.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Balkon & Garten Lack, überstreichbar nach ca. 6 - 8 Stunden. Vor der Verarbeitung den Lack mit einem Rührstäbchen gründlich durchrühren. Wir empfehlen, auf jeden Fall 2 Anstriche zu machen. Die höhere Schichtdicke macht den Anstrich länger haltbar.

STREICHEN VON BESCHICHTETEM HOLZ UND METALL

- Beschichtete Möbelplatten
- Gestrichene oder lasierte Hölzer
- Klar lackierte Hölzer
- Lackiertes Metall

Vorbereitung: Untergrund gründlich mit Zum Reinigen von MissPompadour säubern. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Schadhafte Lackschichten entfernen. Roststellen bei Metallen müssen gründlich abgeschliffen und mit Rostschutz Primer vorbehandelt werden.

Grundieren: Bei starker Beanspruchung eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit dem Balkon & Garten Lack, überstreichbar nach ca. 6 - 8 Stunden. Vor der Verarbeitung den Lack mit einem Rührstäbchen gründlich durchrühren. Wir empfehlen, auf jeden Fall 2 Anstriche zu machen. Die höhere Schichtdicke macht den Anstrich länger haltbar. Bei Benetzungsschwierigkeiten und für das besonders perfekte Ergebnis kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Lackschicht leicht mattiert bzw. angeraut werden.

STREICHEN VON SEHR GLATTEN UNTERGRÜNDEN BEI MITTLERER BEANSPRUCHUNG

- Hochglanzoberflächen
- Glas
- vertikale Fliesen, steinartige Untergründe und Böden
- Beschichtetes Metall
- Kunststoff (vor allem Hart-PVC)

Vorbereitung: Normale Verschmutzungen gründlich mit Zum Reinigen von MissPompadour entfernen und mit klarem Wasser nachwischen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigungen und Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Dafür bei Bedarf Spezialreiniger verwenden.

Grundieren: Eine geschlossene Schicht Zum Halten & Blocken von MissPompadour aufbringen. Die Schicht muss nicht deckend sein. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Balkon & Garten Lack, überstreichbar nach ca. 6 - 8 Stunden. Vor der Verarbeitung den Lack mit einem Rührstäbchen gründlich durchrühren. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein. Wir empfehlen, auf jeden Fall 2 Anstriche zu machen. Die höhere Schichtdicke macht den Anstrich länger haltbar.

Bei Benetzungsschwierigkeiten und für das besonders perfekte Ergebnis kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Lackschicht leicht mattiert bzw. angeraut werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 20.01.2026