



STARK & SCHIMMERND

Lack

MissPompadour Stark & Schimmernd ist ein hochwertiger, wasserverdünnbarer Seidenmattlack auf Basis einer modifizierten Alkydtechnologie.

- Sehr robust, innen und außen
- Leichte Verarbeitung durch guten Verlauf und schnelle Trocknung
- Wasserbasiert & geruchsarm
- Optimale Deckkraft
- Witterungsbeständig
- Geeignet für eine Vielzahl an Untergründen
- Überstreichbar nach 4 Stunden

DAS PRODUKT

Strapazierfähiger, veganer* Lack für den Außen- und Innenbereich für fast alle Untergründe geeignet. Für Holz, Metall, Kunststoff (Hart-PVC), holz- und steinartige Untergründen. Nach gründlicher Reinigung und Mattschleifen anwendbar auf bereits vorhandenen ausgeführten Anstrichen.

GEBINDE	In 1 l und 2,5 l Weißblechdose, recyclebar
FARBTON	Mischbar in allen Farbtönen der MissPompadour-Kollektion
GLANZGRAD	Semimatt, etwa 20 G.U. bei 60°
BINDEMITTEL	Alkydtechnologie
PIGMENTE	Hochwertige Pigmente und spezifische Füllstoffe
TROCKNUNGSZEIT BEI 20°C UND 65% RF	Staubtrocken nach ca. 0,5 Stunden, überstreichbar nach ca. 4 Stunden, auf glatten Untergründen besser 5 Stunden. Vollständig durchgehärtet nach 2 Wochen. Die angegebenen Trocknungszeiten sind Durchschnittswerte und hängen von der Schichtdicke, dem Untergrund, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Für dunkle Farbtöne gelten bei niedrigeren Temperaturen längere Trocknungszeiten als für Weiß und helle Farbtöne.
FESTKÖRPERGEHALT	Etwa 40% Vol.
DICHTE BEI 20°C	Etwa 1,26 kg/dm ³
VISKOSITÄT BEI 20°C	Etwa 100 K.U.

* soweit uns die Angaben vorliegen

INSTANDHALTUNGSFRIST	Etwa 6 Jahre
ELASTIZITÄT	6mm nach Erichsen
Die Eigenschaften und technischen Daten hängen vom jeweiligen Farbton ab. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.	

DIE VERARBEITUNG

Besonders einfache Verarbeitung, da wasserbasiert und mit sehr breitem Einsatzspektrum.

APPLIKATION	Pinsel mit Kunst- oder Naturhaar, Farbroller, Druckluftspritzpistole Wagner Wood & Metal Sprayer W 125, 15% verdünnt mit Wasser, Luftmenge max., Materialmenge 80%
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig eingestellt, bei Bedarf eventuell mit 5% Wasser verdünnen bei Pinsel und Walzenapplikation
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Wasser und Seife
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	ab 7°C bis 25°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Luftfeuchtigkeit max. 85%. Verwendung bei extremen Temperaturen (Luft und Untergrund) kann die Produkteigenschaften stark beeinflussen.
REICHWEITE	ca. 10m ² /l, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
SCHICHTDICKE	35 Mikron trockene Schichtdicke (= ca. 88 Mikron nasse Schichtdicke)

UMWELT UND ZERTIFIZIERUNG

Für den Benutzer gelten die nationalen Gesetze bezüglich Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Für weitere Informationen und die aktuellsten Daten bitte die jüngste Version des Sicherheitsinfolblattes (anzufordern über www.misspompadour.de) zu Rate ziehen.

EU-GRENZWERT VOC (flüchtige organische Bestandteile)	maximal 130 g/l VOC
BREEAM - Bewertungssystem für ökologische und soziokulturelle Aspekte der Nachhaltigkeit von Gebäuden	Das Produkt darf gemäß dem BREEAM-International-New-Construction-Standard angewandt werden.

KONSERVIERUNGSSTOFFE	1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
KINDER	Der VOC-Gehalt von MissPompadour Stark & Schimmernd ist extrem niedrig. Deshalb kann die Farbe auch auf Kindermöbeln eingesetzt werden.
ENTSORGUNG	Inhalt/Behälter gemäß den nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ACHTUNG! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Auf persönliche Schutzausrüstung achten.	

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei kühler und frostfreier Lagerung haltbar. Nach dem Öffnen der Verpackung kann durch Bakterien und Schimmel von außen ein Verderben der Farbe erfolgen. Bitte bei längerer Lagerung auf saubere Verarbeitung achten.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

STREICHEN VON VON SEHR GLATTEN UNTERGRÜNDEN

- Hochglanzoberflächen
- Glas
- Fliesen und steinartige Untergründe
- Beschichtetes Metall
- Kunststoff (vor allem Hart-PVC)

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Stark & Schimmernd Lack, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit MissPompadour Zum Versiegeln möglich. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen.

STREICHEN VON UNBEHANDELTEM HOLZ

- Abgeschliffenes Naturholz
- Rohes Bauholz
- Tropenholz
- Nadelhölzer, Laubhölzer

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden.

Grundieren: Einige Holzarten (Nadelhölzer, Tropenholzer, Eiche und andere) können durch Ausbluten von Holzinhaltstoffen Ver-

färbungen in hellen Lackschichten verursachen. Eine satte Schicht Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 8 Stunden überstreichbar. Ist der Untergrund stark saugend oder verfärbt sich die erste Schicht der Grundierung, muss noch eine zweite Schicht aufgetragen werden. Wartezeit erneut 8 Stunden

Deckanstrich: Deckanstrich mit Stark & Schimmernd Lack, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei extremer Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit MissPompadour Zum Versiegeln möglich. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen.

STREICHEN VON BESCHICHTETEM HOLZ UND METALL

- Beschichtete Möbelplatten
- Lackierte oder gestrichene Hölzer
- Klar lackierte Hölzer

Vorbereitung: Untergrund gründlich reinigen. Wachsschichten, silikonhaltige Verunreinigung, Fettschichten müssen gründlich entfernt werden. Schadhafte Lackschichten entfernen.

Grundieren: Bei starker Beanspruchung eine gründlich deckende Schicht MissPompadour Zum Halten & Blocken aufbringen. Nach ca. 3 Stunden überstreichbar.

Deckanstrich: Deckanstrich mit Stark & Schimmernd Lack, überstreichbar nach ca. 4 Stunden. Je nach Farbton und Untergrund können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Versiegelung: Bei starker Beanspruchung ist ein transparenter Überzug mit MissPompadour Zum Versiegeln möglich. Frische Lackschichten vor der Versiegelung einen Tag trocknen lassen.

Bei Benetzungsschwierigkeiten und für das besonders perfekte Ergebnis kann vor dem Folgeanstrich die ausgetrocknete Lackschicht leicht mattiert bzw. angeraut werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind die Daten in diesem Produktinformationsblatt aktuell. Die Informationen über dieses Produkt werden regelmäßig ergänzt und eventuelle Änderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden. MissPompadour GmbH übernimmt keinerlei Haftung – außer bei Absicht oder grober Fahrlässigkeit – für Schäden, die sich aus Mängeln in der Richtigkeit und Vollständigkeit der über diesen Weg erlangten Informationen ergeben. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben.

Für weitere Informationen ziehe bitte das Sicherheitsdatenblatt zu Rate. Wir beraten Dich gerne kostenlos zu Deinem spezifischen Anwendungsfall. Du findest alle Kontaktmöglichkeiten unter www.misspompadour.de/kontakt. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.

Letzte Änderung: 30.01.2024