



## MATGLANS ROBUUST

Lak

**MissPompadour Matglans Robuust** is een kwalitatief hoogwaardige, met water verdunbare, zijdematte lak op basis van een gemodificeerde alkydtechnologie.

- Zeer robuust, voor binnen en buiten
- Soepele verwerking door goede vloeï en snelle droogtijd
- Op waterbasis & geurarm
- Optimale dekkraft
- Slijtvast
- Geschikt voor een brede variëteit aan ondergronden
- Overschilderbaar na 4 uur

### HET PRODUCT

Slijtvaste, vegan\* lak voor binnen- en buitenshuis, geschikt voor vrijwel iedere ondergrond. Voor op (volgens voorschrift voorbehandeld) hout, metaal, kunststof (pvc), hout- en steenachtig plaatmateriaal. Ook toepasbaar op bestaand schilderwerk na grondig reinigen en mat schuren.

<b>VERPAKKING</b>	Per blik van 1 of 2,5 liter, recyclebaar
<b>KLEUR</b>	Kan worden gemengd in elke tint van de MissPompadour-collectie
<b>GLANSGRAAD</b>	Semi-mat, ca. 20 GU bij 60°
<b>BINDMIDDEL</b>	Alkydtechnologie
<b>PIGMENTEN</b>	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
<b>DROOGTIJD</b>	Bij 20°C en 65% R.V. stofdroog na ca. 0,5 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur, op gladde ondergronden eerder 5 uur.
<b>AANDEEL VASTE STOF</b>	Ca. 40% Vol.
<b>DICHTHEID BIJ 20°C</b>	Ca. 1,26 kg/dm <sup>3</sup>
<b>VISCOSITEIT BIJ 20°C</b>	Ca. 100 K.U.
<b>HOUDBAARHEID</b>	Ca. 6 jaar
<b>ELASTICITEIT</b>	6mm

\*zover wij over de informatie beschikken

De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

## DE TOEPASSING

Bijzonder praktisch in het gebruik, want op waterbasis en breed toepasbaar.

<b>APPLICATIE</b>	Kwast met kunst- of natuurhaar, verroller, luchtspuit (verdund met 15% water)
<b>VERDUNNING</b>	Gebruiksklaar, desgewenst verdunnen met 5% water bij kwast- en rollertoepassing.
<b>REINIGING MATERIAAL</b>	Water en zeep
<b>VERWERKINGS-TEMPERATUUR</b>	Min. 7°C - max. 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve luchtvochtigheid max. 85%. Gebruik bij extreme temperaturen (lucht en ondergrond) kan de producteigenschappen sterk beïnvloeden.
<b>THEORETISCH RENDEMENT</b>	Ca. 10m <sup>2</sup> /l, afhankelijk van de absorptiegraad van de ondergrond
<b>LAAGDIKTE</b>	35 µm droge laagdikte (= ca. 88 µm natte laagdikte)

## MILIEU EN GEZONDHEID

Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Raadpleeg voor meer informatie en de meest recente gegevens de actuele versie van het veiligheidsinformatieblad (verkrijgbaar via [www.misspompadour.nl](http://www.misspompadour.nl)).

<b>EU-GRENSWAARDE VOS</b> (vluchtige organische stoffen)	Dit product bevat max. 130 g/l VOS
<b>BREEAM</b> - Building Research Establishment's Environmental Assessment Method	Dit product mag gebruikt worden volgens de BREEAM International New Construction Standard.
<b>CONSERVEERMIDDELEN</b>	1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
<b>KINDEREN</b>	Het aandeel vluchtige chemicaliën in MissPompadour Matglans Robuust is extreem laag. De lak kan dus ook worden gebruikt op kindermeubels.
<b>AFVALVERWERKING</b>	Inhoud/verpakking afvoeren volgens nationale/internationale voorschriften.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. LET OP: Bij verneveling kunnen gevaarlijke inadembare druppels ontstaan. Adem geen spuitnevel in. Draag een beschermende uitrusting.

## BEWAREN EN HOUDBAARHEID

In ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar op een koele en vorstvrije plaats. Na het openen kan de verf in uitzonderlijke gevallen bederven door bacteriën en schimmels van buitenaf. Let op een schone verwerking bij een langere bewaartijd.

## TOEPASSINGSADVIEZEN

### ZEER GLADDE ONDERGRONDEN SCHILDEREN

- Hoogglans oppervlakken
- Glas
- Tegels en steenachtige ondergronde
- Gecoat metaal
- Kunststof (pvc)

**Vorbereiding:** Reinig de ondergrond grondig. Verwijder waxlagen, siliconenresten en vetresten grondig.

**Grondlaag:** Breng een goed dekkende laag MissPompadour Hechtblokken Maar aan. Overschilderbaar na ca. 3 uur.

**Hoofdlaklaag:** Breng een dekkende laklaag Matglans Robuust aan, overschilderbaar na ca. 4 uur. Afhankelijk van kleur en ondergrond kan het nodig zijn om de lak in meerdere lagen aan te brengen.

**Topcoat:** Als zware belasting van het oppervlak wordt verwacht eventueel aflakken met een transparante beschermlaag van de MissPompadour topcoat Verzegelen Maar. Laat de lakverf een dag drogen voor de topcoat wordt aangebracht.

### ONBEHANDELD HOUT SCHILDEREN

- Opgeschuurd natuurhout
- Ruw bouwhout
- Tropisch hardhout
- Naaldhout, loofhout

**Vorbereiding:** Reinig de ondergrond grondig. Verwijder waxlagen, siliconenresten en vetresten grondig.

**Grondlaag:** Sommige houtsoorten (zachthout, tropische houtsoorten, eiken e.a.) kunnen verkleuring veroorzaken in lichte kleuren lak door het uitbloeden van houteigen stoffen. Breng een flinke laag Hechtblokken Maar aan. Overschilderbaar na ca. 8 uur. Als de ondergrond sterk absorbeert of de eerste laag grondverf verkleurd raakt, is een tweede laag nodig. Wacht hierna opnieuw 8 uur.

**Hoofdlaklaag:** Breng een dekkende laklaag Matglans Robuust aan, overschilderbaar na ca. 4 uur. Afhankelijk van kleur en ondergrond kan het nodig zijn om de lak in meerdere lagen aan te brengen.

**Topcoat:** Als zware belasting van het oppervlak wordt verwacht eventueel aflakken met een transparante beschermlaag van de MissPompadour topcoat Verzegelen Maar. Laat de lakverf een dag drogen voor de topcoat wordt aangebracht.

## HOUT EN METAAL MET COATING SCHILDEREN

- Houtachtig plaatmateriaal
- Gelakt of geschilderd hout
- Hout met blanke lak

**Vorbereiding:** Reinig de ondergrond grondig. Verwijder waxlagen, siliconenresten en vetresten grondig. Verwijder ook beschadigde laklagen.

**Grondlaag:** Breng bij verwachte zware belasting een flinke laag Hechtblokken Maar aan. Overschilderbaar na ca. 3 uur

**Hoofdlaklaag:** Breng een dekkende laklaag Matglans Robuust aan, overschilderbaar na ca. 4 uur. Afhankelijk van kleur en ondergrond kan het nodig zijn om de lak in meerdere lagen aan te brengen.

**Topcoat:** Als zware belasting van het oppervlak wordt verwacht eventueel aflakken met een transparante beschermlaag van de MissPompadour topcoat Verzegelen Maar. Laat de lakverf een dag drogen voor de topcoat wordt aangebracht.

Als de lakverf onvoldoende hecht, of voor een extra perfect resultaat, de opgedroogde laklaag licht opschuren/matteren voor de volgende laag.

De gegevens in dit productinformatieblad zijn actueel op het moment van publicatie. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. MissPompadour GmbH wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet en grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor het resultaat omdat wij geen controle hebben over het ondergrondmateriaal, het gebruik en de manier van aanbrengen. Raadpleeg voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad. Wij geven u graag gratis advies over uw specifieke situatie. U vindt alle contactmogelijkheden op [www.misspompadour.nl//contact/](http://www.misspompadour.nl//contact/). Deze informatie biedt geen wettelijk bindende garantie over specifieke eigenschappen of geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoeleinde. Wij zijn dus slechts aansprakelijk voor de prestaties van het product tot de waarde van de door ons geleverde goederen. Wanneer een nieuw productinformatieblad wordt gepubliceerd, raakt de huidige versie ongeldig. Laatste wijziging: 02-05-2024